

DRYLL	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI
ALTEZZA	CM	140 CM
COMPOSIZIONE	%	100% PL
PESO TESSUTO AL METRO LINEARE	GR/ML	406 GR/ML
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	A SECCO 4 - A UMIDO 3/4 (UNI EN ISO 105 X 12:2003)	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE MARTINDALE	32.000 GIRI (UNI EN ISO 12974-2/200)	
PILLING	INDICE 4/5 (UNI EN ISO)	
MANUTENZIONE		

